

ГАМБИТ Е-3 ®

Добавка для модифицированных сухих растворных цементных смесей

Работы в зимний период + пластифицирование + стабилизация + низкий расход

ТУ 20.59.59.000-001-51088901-2018

Описание:



Готовый к применению водный состав на основе комплексных солей. Не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду. Содержит взвесь и осадок. Не имеет раздражающего запаха. Разрешен к применению и эксплуатации для внутренних и наружных работ при строительстве и ремонте жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений, предприятий пищевой промышленности.

Назначение:



Обеспечение твердения сухих растворных смесей – кладочных смесей, плиточных клеев, штукатурок, шпатлевок, выравнивающих и ремонтных смесей и т.п. при пониженных и отрицательных температурах – от +15°C до -15°C. Совместим с редиспергируемыми сополимерными порошками "Wacker-Chemi" GmbH и "Bayer" GmbH и другими добавками, используемыми заводами-производителями для изготовления модифицированных сухих растворных цементных смесей.

Упаковка:



полиэтиленовые канистры 1л и 10 л. Плотность смеси 1,18 - 1,24 г/см³.

Свойства:



- Не замерзает при морозе.
- Позволяет производить отделочные работы в зимний период с обеспечением высокого качества.
- Увеличивает пластичность растворных смесей с одновременным приданием им тиксотропности.
- Уменьшает водоотделение и расслаиваемость смесей.
- Снижает деформации усадки.
- Повышает однородность и прочность.
- Не вызывает коррозии стальной арматурной сетки.
- Увеличивает морозостойкость.
- Снижает трудозатраты и стоимость производства работ.

Способ применения:



Состав взболтать в заводской упаковке и влить в воду затворения, уменьшив указанное на мешке с сухой смесью количество воды на количество противоморозной добавки. Перемешать вручную и засыпать сухую смесь. Далее проводить работы в соответствии с инструкцией производителя по применению сухой смеси.

Оптимальный расход смеси



на 25 кг (1 мешок) сухой смеси:

120-130 мл (0,5 %) при температурах от +15°C до -5°C

180-190 мл (0,75 %) при температурах от -5°C до -10°C

240-250 мл (1 %) при температурах от -10°C до -15°C

Требования и меры безопасности:



Работы производить, соблюдая требования безопасности при работе со щелочами. Щелочность смеси pH=8 - 10.

Работать необходимо в спецодежде, защитных очках и резиновых перчатках. При попадании смеси в глаза, на кожу, слизистые оболочки - промыть большим количеством воды. Состав пожаробезопасен

Хранение и транспортировка:



Упакованный состав транспортируется автомобильным, железнодорожным и другими видами транспорта в неотапливаемых контейнерах в соответствии с правилами перевозок и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта. Состав хранится в неотапливаемых складах в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки. Не замерзает при морозе.

Гарантии изготовителя:



Гарантийный срок хранения в ненарушенной упаковке изготовителя – 12 месяцев.